

## ArtPYLEN HP 30TA

Karta techniczna tworzywa (no 01.2016)

Właściwości	Metoda badania	Warunki badania	JM	Wartość
<b>FIZYCZNE</b>				
Gęstość	ISO 1183		g/cm <sup>3</sup>	1.14
Szybkość płynięcia MFR	ISO 1133	230°C/2,16kg	g/10min	>10
Chłonność wilgoci	ISO 62	23°C/50%RH	%	<0,1
Chłonność wody do nasycenia	ISO 62	23°C	%	<0,2
Skurcz przetwórczy // ⊥	ISO 394-4	60x60x2	%	0,8-1,2
Zawartość wilgoci			%	<0,20
<b>MECHANICZNE</b>				
Napężenie na granicy plastyczności	ISO 527	50mm/min	MPa	32
Wydłużenie przy zerwaniu	ISO 527	50mm/min	%	>10
Moduł sprężystości przy rozciąganiu	ISO 527	1mm/min	MPa	3100
Udarność wg Charpy z korbem	ISO 179	23°C	kJ/m <sup>2</sup>	2.5
<b>TERMICZNE</b>				
Temperatura ugięcia pod obciążeniem	ISO 75	0,45MPa	°C	147
Temperatura mięknięcia Vicata	ISO 306	50N	°C	
<b>PALNOŚĆ</b>				
Palność	UL94	1,5 mm	Klasa	HB

- CHARAKTERYSTYKA:** ArtPYLEN HP 30TA to polipropylen homopolimer napełniany 30% talku. Zawiera środek antyadhezyjny i przeciwutleniające zabezpieczające przed degradacją w czasie przetwórstwa.
- ZASTOSOWANIE:** Tworzywo do przetwarzania metodą wtrysku
- PRZETWÓRSTWO:** Temperatura masy: 200-240°C      Temperatura formy: 30-60°C
- SUSZENIE:** Suszenie w przypadku zawilgocenia granulatu  
Czas suszenia: 2-3 h      Temp: 60°C
- POSTAĆ HANDLOWA:** Granulat
- BARWA:** Naturalny
- RECYKLING:** Czyste, zmielone, nie zdegradowanego odpady poprodukcyjne mogą być dodawane do oryginalnego granulatu w ilości do 30%
- OPAKOWANIE:** Worki PE 25kg, Big-bagi ok. 1000kg

